

# PRO-CEMENT



## INFORMACION TECNICA

Av. Venustiano Carranza No. 1635 Local 3. Fracc. Residencial Esmeralda.  
Colima, Col. México. C.P. 28017.  
Email: cesarg@aislantescolima.com.mx, <http://www.aislantescolima.com.mx>  
Tel./Fax (312) 313-1310, Cel. 044 (312) 943-9145

### Producto PRO-CEMENT

Cemento acrílico para sellado y calafateo de fisuras y puntos críticos en impermeabilización.

#### Descripción:

Mezcla de alta viscosidad formulada a base de polímeros de alta adherencia, cargas minerales, fibras naturales y aditivos que forman una pasta flexible para calafateo sellado, compatible con los recubrimientos de la línea de impermeabilizantes de **Aisla/Coat**.

#### Usos:

Como producto para sellar fisura, grietas, juntas constructivas y para detallar áreas críticas en losas de concreto. En el sellado de juntas y tornillería en techos de lámina. En el tratamiento de tuberías, bases de tinacos, chaflanes y demás detalles en losas y techumbres.

#### Propiedades:

- Aumenta el rendimiento de la línea de impermeabilizantes de la línea **Aisla/Coat**.
- Aumenta la adherencia a la superficie de los sistemas de impermeabilizantes de la línea **Aisla/Coat**.
- No contiene solventes.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficies.
- Ecológico 100%
- Seguridad en su aplicación en frío. No se diluye.

#### Aplicación:

La superficie deberá estar libre de polvo, óxido, grasa, humedad o partículas sueltas. Se recomienda para mejores resultados, limpiar la junta con cepillo humedecido. Abra la fisura con cincel en forma de "V" con una abertura mínima de ½ cm. La relación de ancho-profundidad de la junta o grieta deberá ser de 2 a 1 respectivamente, para asegurar un buen funcionamiento del producto. Aplique dentro de la fisura o detalle a reparar una capa **PRO-SELLO** como primario y deje secar 30 minutos. Aplique el producto con espátula o cuña, rellenando la junta completamente evitando la presencia de burbujas de aire. La superficie del **PRO-CEMENT** deberá terminarse en forma ligeramente cóncava. Deje secar el **PRO-CEMENT** 24 horas antes de la aplicación de cualquier recubrimiento de la línea de impermeabilizantes de **Aisla/Coat**, con el fin de asegurar el curado total del producto.

#### Rendimiento:

Aproximadamente 10 metros lineales en un cordón de 1 x 1 cm. por litro.

#### Presentación:

Cubeta 19 L y galón 4 L

Almacenar en lugar fresco y a la sombra. Se puede almacenar hasta por 1 año sin deterioro de sus propiedades. Estiba máxima de 4 camas.

## Precauciones:

- Utilizar equipo de protección adecuada
- No dejar destapado el producto o expuesto al sol.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia o en temperaturas extremas de frío o calor.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

Olor: Característico

Toxicidad: No toxico

Ph: 8.0 – 9.0

Densidad: 1.00 – 1.01 gr/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 3,000 a 4,000 cps.

Sólidos totales: 60 – 63 %

Temperatura de aplicación: 10 a 50°C

Secado al tacto: 2 hr (25°C)

Secado total: 24 hr (25°C cordón de 1 cm<sup>2</sup>)

Absorción de agua: 10% max.

Adherencia: 95% min.

## Datos técnicos:

Color: Blanco

---

Toda esta información está basada en el resultado de ensayos de laboratorios, realizados durante largo tiempo. Son exactas fidedignas. Sin embargo, no podemos dar garantía sobre los resultados obtenidos con nuestros productos, aunque de antemano hayamos conocido el fin de la aplicación, y no podemos hacernos responsables si los resultados apetecidos no se logran.