

PINTO-DEK



INFORMACION TECNICA

Av. Venustiano Carranza No. 1635 Local 3. Fracc. Residencial Esmeralda.
Colima, Col. México. C.P 28017.
Email: cesarg@aislantescolima.com.mx, <http://www.aislantescolima.com.mx>
Tel./Fax (312) 313-1310, Cel. 044 (312) 943-9145

Producto PINTO-DEK

Descripción:

Recubrimiento acrílico de alta calidad de acabado mate, para proteger y decorar su construcción, posee una excelente adherencia y durabilidad, para uso en interiores y exteriores, 100% lavable.

Usos:

Se aplica sobre superficies de ladrillo, cemento, barro, yeso, tabla-roca, mortero, madera, metal, etc., ideal para utilizarse en casa-habitación, industrias, hospitales, edificios, etc.

Propiedades:

- Protege y decora al mismo tiempo
- 100% lavable.
- Fácil aplicación.
- La película no se fisura, ni desprende ni se decolora en condiciones normales.
- Acabados tersos y con muy buen rendimiento.

Aplicación:

Para una correcta aplicación se deberá limpiar la superficie eliminando polvo, grasa, óxido y todo material suelto, además la superficie deberá estar completamente seca. Si la superficie estaba pintada, quitar cáscaras de pintura suelta o deteriorada. Si la superficie está muy lisa o brillante, hacerla raspar con lija o cepillo para una mejor adherencia del producto. Sellar la superficie con una mano de BASE 15 o BASE 50 (ver hoja técnica de BASE 15 o BASE 50), esperar que seque el sellador de 2 a 3 horas antes de

continuar el proceso. Aplicar una mano de PINTO-DEK dejando secar una hora mínimo antes de aplicar una segunda mano de PINTO-DEK. La aplicación puede ser por medio de brocha, rodillo, equipo de aspersión o de aire.

Rendimiento:

De 4 a 7 m² por litro. (Dependiendo de la superficie).

Presentación:

Tambor 200 L, cubeta 19 L y galón 4 L.

Almacenar en lugar fresco y a la sombra. Se puede almacenar hasta por 1 año sin deterioro de sus propiedades. Estiba máxima de 4 camas.

Precauciones:

Utilizar equipo de protección adecuada. No dejar destapado el producto o expuesto al sol. No aplicar bajo amenaza de lluvia o en temperaturas extremas de frío o calor. Lavar con agua la herramienta utilizada.

Datos técnicos:

Consistencia: Líquida
Color: Blanco y para pigmentar
Olor: Característico
Acabado: Mate
Toxicidad: por ingestión
Ph: 7.0 – 7.5
Densidad: 1.23 – 1.28 Kg/Lt.
Viscosidad: 90 a 100 Kvs.
Sólidos totales: 44 – 47 %
Temperatura de aplicación: 10 a 50°C
Secado al tacto: 1 hora
Secado duro: 24 horas

Toda esta información está basada en el resultado de ensayos de laboratorios, realizados durante largo tiempo. Son exactas fidedignas. Sin embargo, no podemos dar garantía sobre los resultados obtenidos con nuestros productos, aunque de antemano hayamos conocido el fin de la aplicación, y no podemos hacernos responsables si los resultados apetecidos no se logran.