

Precauciones:

- NO AGREGAR AGUA.
- No dejar destapado o expuesto al sol.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia o temperatura extremas frío y calor.
- Lavar con agua limpia la herramienta después de aplicar el material.

Datos técnicos:

Consistencia: Abetunada fluida

Densidad: 0.6 – 0.66 Kg/L.

Conductividad térmica: 0.04 Btu/h-ft-°F

Factor K: 0.09 W/m°C

Factor R: 1.05 h-ft² -°F/Btu

Color: Blanco y para entonar

P.H.: 9.5-10.5

Toxicidad: por ingestión

Olor: Característico

Viscosidad: 12,000-16,000 cps.

Acabado: Mate

Secado al Tacto: 1 hora

Secado Duro: 24 horas

Toda esta información está basada en el resultado de ensayos de laboratorios, realizados durante largo tiempo. Son exactas fidedignas. Sin embargo, no podemos dar garantía sobre los resultados obtenidos con nuestros productos, aunque de antemano hayamos conocido el fin de la aplicación, y no podemos hacernos responsables si los resultados apetecidos no se logran.